

MP90

VÍZ ÉS OLAJ LEPERGETŐ VÉDELEM

Oldószeralapú víz- és olajtaszító, a
polírozott felületek védelmére létrehozva



JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Víz- és olajtaszító védőszer
- Polírozott felületekre kifejlesztve
- Kompatibilis más felületekkel, beleértve a kefélt, patinázott stb. felületeket.
- Nem képez felületi filmréteget, és légáteresző
- Natúr felület: nem változtatja meg a felület megjelenését
- Beltéri és kültéri használatra
- UV-álló



ANYAGOK

POLÍROZOTT PORCELÁN ÉS GRESZLAPOK, MÁRVÁNY ÉS GRÁNIT, KŐ ÉS AGGLOMERÁTUMOK



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Foltmegelőző védelem, amely megakadályozza az olaj és víz beszívódását polírozott márványon és grániton, cement- és műgyanta-agglomerátumokon, valamint kvarcgyanta felületeken
- Hatékony polírozott és selyemfényű kőporcelán burkolatokon, valamint repedezett mázas kerámián
- Ideális kisebb felületek, például konyhai munkalapok, fürdőszobai pultok és asztalok védelmére
- Antigraffiti tulajdonságok kialakítása polírozott burkolatok számára
- Különösen ajánlott restaurálási munkákhoz
- Ideális terrazzo padlók kezelésére



HASZNÁLATA

- Vigye fel az **MP90**-et egyenletesen és folyamatosan egy tiszta, száraz felületre ecsettel, ügyelve arra, hogy a fugákat is benedvesítse.
- Mielőtt a termék teljesen megszáradna (kb. 10–15 perc után), dörzsölje át a felületet és távolítsa el a maradékot egy, a termékkel enyhén megnedvesített mikroszálas kendővel.
- Törölje szárazra a felületet egy tiszta kendővel.
- A folyamat felgyorsítása érdekében a felület egytárcsás géppel is kezelhető.
- Erősen nedvszívó anyagok esetén vigyen fel két réteget 8 órás időközzel.
- A felület 12 óra elteltével járható, míg a víz- és olajtaszító védelem 24 óra után válik teljesen hatékonyá.

Karbantartás: Használjon hígított **CLEANER PRO** oldatot.



FIGYELMEZTETÉSEK

A teljes felület kezelése előtt végezzen próbát egy kisebb területen annak ellenőrzésére, hogy nem változik-e meg esetleg a felület színe.

Ne alkalmazza a terméket kültéren, ha eső várható.

Figyelem: biztosítson megfelelő szellőzést a helyiségben az alkalmazás és a száradás ideje alatt.

Nem nyújt védelmet savas hatások ellen.

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK



ECSET



LAPOS ECSET



VIASZFELHORDÓ
APPLIKÁTOR



MIKROSZÁLAS
KENDŐ

Az eszközök aromamentes lakkbenzinnel tisztíthatók



MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Víz- és olajtaszító, amely szintetikus gyantákból és aromamentesített szénhidrogén-oldószerben szuszpendált összetevőkből áll (sűrűség: 0,78 kg/l). Alkalmas márványra, gránitra, polírozott kőfelületekre valamint agglomerátumokra. Használható vízszintes és függőleges felületeken, beltéren és kültéren egyaránt. **VÍZ- ÉS OLAJTASZÍTÓ HATÁS.** Nem képez felületi filmréteget. UV-álló, nem sárgul, és tartós védelmet biztosít (**ASTM G154** szabvány). Légáteresztő (**ASTM E96M** szabvány). Nem változtatja meg az anyag fényességi fokát (**ASTM D523-08** szabvány). Biztonságos élelmiszerekkel való érintkezés esetén. **ISO 9001 és ISO 14001** tanúsítvánnyal rendelkező gyártó által előállítva.





LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK

Foltállósági vizsgálat: Az **UNI EN 16301** szabvány szerint – Véletlenszerű szennyeződésekkel szembeni érzékenység meghatározása.

KEZELÉS NÉLKÜL

MP90



KEZELÉS NÉLKÜL

MP90



4 ÓRA

1 ÓRA

4 ÓRA

1 ÓRA

	KEZELÉS NÉLKÜL				MP90-nel KEZELVE			
	OLAJ		KÁVÉ		OLAJ		KÁVÉ	
	1 ÓRA	4 ÓRA	1 ÓRA	4 ÓRA	1 ÓRA	4 ÓRA	1 ÓRA	4 ÓRA
Márvány	4	4	2	4	1	1	1	1
Gránit	2	3	3	4	1	1	1	1

A foltot semleges tisztítószerrel és egy törölkendővel távolították el.

1 nincs változás	2 enyhe változás	3 mérsékelt változás	4 erős változás

Légáteresztő képesség: Az **ASTM E96M** szabvány szerint ellenőrizve – Anyagok vízgőzáteresztő képessége. Az **MP90** kezeléssel ellátott felület légáteresztő képessége 90% felett marad a kezeletlen anyaghoz viszonyítva.

UV-állóság, nem sárgul: Az öregedési folyamatot UV-sugárzásnak való kitettséggel gyorsították, az **ASTM G154** szabvány szerint. Színváltozás: Az **UNI EN 15886:2010** szabvány szerint értékelve – Felületek színmérésének meghatározása. Nem módosítja a felület eredeti tapadási tulajdonságait.

MŰKÖDÉSI ELV

Az **MP90** egy víz- és olajtaszító védőszer, amely organikus gyanták aromamentesített szénhidrogén-oldószerben való diszperziójából áll. Kifejezetten polírozott felületekre fejlesztették ki, így könnyen felhordható, és a maradványok eltávolítása is egyszerű. Nem változtatja meg az aljzat megjelenését, miközben megőrzi annak légáteresztő képességét. A termék mindig megfelel a legmagasabb teljesítménykövetelményeknek.



MŰSZAKI JELLEMZŐK

ÖSSZETÉTEL	Organikus gyanták diszperziója aromamentesített szénhidrogén-oldószerben
MEGJELENÉS	Átlátszó, szintelen folyadék
ILLAT	Jellegzetes
SÚRÚSÉG	0,780 kg/L
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	0°C és 35°C között
ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET	5°C és 35°C között
SZÁRADÁSI IDŐ*	12 óra
KIKEMÉNYEDÉSI IDŐ*	24 óra
VOC (Illékony szerves vegyületek) (1999/13/EK irányelv szerint)	736.32 g/L

*Az idő tájékoztató jellegű, a környezeti feltételektől és az anyagtól függően változhat

KIADÓSSÁG (1 liter)

MÁRVÁNY/GRÁNIT	30 m²
PORCELÁN, GRESZ	30-40 m²
VELENCEI TERRAZZO	30 m²

A feltüntetett kiadóssági érték tájékoztató jellegű, és egy réteg felhordására vonatkozik

Kiszerelések

375 ml: 12 db/karton

1 liter: 6 db/karton

5 liter: 4 db/karton

Rendelésre elérhető

200 literes hordó



BIZTONSÁGI TANÁCSOK

Gyermekektől elzárva tartandó. Használat után ne engedje a környezetbe. A termék a 1272/2008/EK (CLP) rendelet és annak későbbi módosításai szerint veszélyes anyagnak minősül.

A biztonsági információkkal kapcsolatban tekintse meg a biztonsági adatlapot a www.filasolutions.com weboldalon, és figyelmesen olvassa el a termék címkéjét.

